

# 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | F6NM - acero inoxidable, martensitico

## Descripción resumida

1.4313 es un acero inoxidable, martensitico blando, al cromo-niquel aditivo de molibdeno y con muy buenas propiedades mecánicas.

#### Análisis químico

	С	Si	Mn	Р	S	Cr	Ni	Mo	N
min.	-	-	-	-	-	12,0	3,5	0,3	0,02
max.	0.05	0.7	1.5	0.04	0.015	14.0	4.5	0.7	_

#### **Propiedades**

El material 1.4313 se caracteriza por sus muy buenas propiedades mecánicas. Tiene buenas porpiedades de tenacidad en la ejecución bonificado. 1.4313 lleva también una resistencia a la corrosión media y buena pulibilidad. F6NM se utiliza con temperaturas entre – 60°C hasta 300°C.

El material 1.4313 tiene también una resistencia a la corrosión y maquinabilidad media así como una soldabilidad pobre. 1.4313 puede soldarse por soldadura de arco.

#### Areas de aplicaciones

Debido a las buenas propiedades mecánicas el material 1.4313 se utiliza en la industria química y petroindustria, la construcción de las plantas, en la industria de las bombas así como para ruedas de las turbinas. También es usado en la ingenieria eléctrica y la construcción de accesorios.

# Aplicación

Por ejemplo los ejes, válvulas, palas, tapas de las bombas y carcasas de las bombas se producen a partir del material 1.4313.

#### Denominaciones internacionales

DIN EN 10088 1.4313

AISI	AISI CA6-NM
ASTM	F6NM
UNS	UNS S41500
JIS	SUSF6NM
AFNOR	Z6CN13-04
SS	2384
UNE	X3CrNiMo13-4
B.S.	X3CrNiMo13-4





# 1.4313 X3CrNiMo13-4



# Propiedades mecánicas a temperatura ambiente (QT780)

	Re límite elástico	A alargamien-	Z estricción	KV resilencia	dureza
		to de rotura			
	min. 635 N/mm²	min. 15 %	min. 40 %	min. 50 J	245-309 HB
Propiedades mecáni	cas a temperatura ambiente (QT 900)				
	Re límite elástico	A alargamien-	KV resilencia	dureza	
_		to de rotura			
•	min. 800 N/mm²	min. 10 %	min. 40 J	285-346 HB	

# Características especiales

Almacenamos el material 1.4313 en una calidad particulamente excelente. El material se obtiene exclusivamente en la U.E. 1.4313 esta 100 % ultrasonido inspeccionado.

## Opciones de entrega

Almacenamos el material 1.4313 y serramos su dimensión requerida exactamente.

Redondo Ø 75 - 140 mm laminado Ø 160 - 1300 mm forjado

Plano 540 x 750 x X mm

Le serramos su dimensión deseada exactamente.

Si es necesario, también tenemos dimensiones más grandes para usted.

## Posibilidad de solicitud

Quieren consultar el material 1.4313 en la dimensión exacta? iNingúna problema!

Nuestro personal competente estará encantado de ayudarle.

German Special Steel S.L. Avda. del Plà 126, local 1.25 03730 Jávea/ Alicante

E-Mail: info@gss-spain.com Tel.: +34 965 793 934



Nota: iLa información contenida en esta ficha técnica es para la descripción, la responsabilidad está excluida!